

ลูกตั้ง สกิมโค้ท (สีขาว)

(ฉาบตกแต่งแก้ไข) Skim Coat Cement (White)

คุณสมบัติ

- สำหรับงานฉาบตกแต่งแก้ไขปัญหาผนังใหม่ หรือฉาบกับผนังที่ทาสีรองพื้นแล้ว (สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องลอกออก)
- สำหรับแก้ไขปัญหา ผนังไม่เรียบเนียน เป็นคลื่น รอยตามต ผนังที่มีเม็ดทรายหยาบ และผนังแตกหลายงา*
- สำหรับฉาบเก็บรอยต่อแบบคอนกรีต
- มีมวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด มีสารช่วยยึดเกาะชนิดพิเศษ
- สามารถใช้กับผนังเปลือย ผนังผิวคอนกรีต ผนังพรีแคส และผนังเบา
- ผิวหน้าปูนแกร่งแต่ยังคงทำงานง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
- ได้รับรองมาตรฐาน มอก.3056-2563

ขนาดบรรจุ และพื้นที่การใช้งาน (ตร.ม./ถุง)

- ขนาด 20 กก. ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ประมาณ 20-25 ตร.ม.
- ขนาด 40 กก. ฉาบที่ความหนา 1-2 มม. ใต้พื้นที่ประมาณ 40-50 ตร.ม.

*ไม่ใช่รอยแตกที่เกิดจากโครงสร้าง

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวผนัง โดยใช้แปรงลวด หรืออุปกรณ์อื่น ที่เหมาะสม บัดผิวเดิมที่ต้องทำการแก้ไข เพื่อกำจัดคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำปูน ออกให้สะอาด
- ในกรณีพื้นผิวผนังแตกบิ่นเสียหาย หรือเป็นหลุม ให้ใช้ปูนที่เหมาะสมอุดซ่อมรอยบิ่นก่อน และทิ้งให้แห้ง 1 วันก่อนฉาบ ก่อนทำการฉาบ สกิมโค้ทให้ราดน้ำบริเวณผนังและรอให้ผนังแห้งหมาดก่อนทำการฉาบ

การผสม

ปูนลูกตั้งเหลือง 20 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 8.0-9.0 ลิตร

ปูนลูกตั้งเหลือง 40 กก. (1 ถุง) ต่อน้ำ 16.0-18.0 ลิตร

หรือปูน 2 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วนโดยปริมาตร (ควรผสมใช้ทีละกระป๋อง)

การผสมปูนต้องกวนปูนให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

กวนด้วยมือ ใช้เกรียงใบโพธิ์กวนปูน โดยดูว่าปูนไม่เป็นเม็ด

และเป็นเนื้อเดียวกันแล้วสามารถใช้งานได้ทันที

การกวนด้วยเครื่องผสม ใช้ส่วนไฟฟ้าปั่นปูนเวลาประมาณ 3 นาที โดยดูว่าปูนเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เป็นเม็ด แล้วสามารถใช้งานได้ทันที

การฉาบ

1. ขึ้นงานฉาบกับพื้นผนังใหม่ และพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบเรียบก่อน และสามารถฉาบแทนครั้งเดียว (ONECOAT) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 มม.
2. ในกรณีที่พื้นผิวผนังเป็นคลื่น เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาราบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระดับตามที่ต้องการ
3. ฉาบข้างรอบที่สองเพื่อให้ผิวผนังเรียบได้ระดับที่เท่ากัน เมื่อปูนเริ่มแห้งหมาด บริเวณรอยต่อของแนวเกรียงที่ทำการฉาบ ให้ใช้แปรงสไลด์น้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และทำการปรับความเรียบของผนังโดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าข้างอีกรอบให้เรียบเสมอกัน แล้วปล่อยให้แห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง
4. จากนั้นให้ทำการขัดแต่งผนังสกิมโค้ท ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามความต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาด ทำความสะอาดฝุ่นที่เกิดจากการขัดแต่ง และทิ้งให้แห้งสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 วัน
5. การทาสี ให้ทำตามขั้นตอน และข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ผลิตสีแต่ละยี่ห้อ เช่น พื้นผิวก่อนการทาสีความชื้นวัสดุต้องไม่เกินค่า 14% ก่อนการทาสี ในกรณีพื้นผิวที่ไม่ได้ผ่านการทาสีรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นกันต่าง ต้องทำการทาสีรองพื้นตามมาตรฐานงานสีก่อนทุกครั้ง



Application Data

Mixing ratio (L/Bag)	: 8.0-9.0 L/20 kg bag 16.0-18.0 L/40 kg bag
Pot life (25°C)	: 40-60 min
Layer Thickness	: 1-2 mm
Application	: For plastering, modifying the primer painted or unpainted surface, coarse plastering surface and small hole. Suitable for both interior and exterior.
Temperature Range	: 25-40 °C
Area coverage (Sq m/bag)	: Plastering with thickness 1-2 mm -20 kg covers area 20-25 Sq m/bag. -40 kg covers area 40-50 Sq m/bag.

Test Data

	Result	Standard
Water Retention	≥ 90%	ASTM C1506
Initial Setting Time	≥ 400 min	ASTM C191
Compressive Strength 28 Days	≥ 8.8 Mpa	ASTM C109
Adhesive Strength 28 Days	≥ 1.0 Mpa	ASTM C1583

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของซีเมนต์อาจเกิดการระคายเคืองได้ หากโดนผิวหนังหรือเข้าตา ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้ามีอาการแพ้ควรรีบพบแพทย์ทันที

คำแนะนำ

- หลังจากผสมปูนแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 40-60 นาที
- ควรผสมใช้งานทีละกระป๋อง

การเก็บรักษา

- ควรกองเก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น
- อายุการกองเก็บได้นาน 12 เดือน



สอบถามได้เลยนะ